

# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## CLADSEAL SA

Cladseal SA is zelfklevend water- en winddichtingsmembraan op basis van een EPDM polymeer. Het product bestaat een 0.8 mm dik gewapend EPDM membraan gelamineerd met een 0.5 mm dikke zelfklevende butyllaag en een antikleefolie. De combinatie van beide zorgt voor een zeer hoge dampdichtheid. Cladseal SA heeft een zwarte kleur en een textieldoek afdruk ter bevordering van de verkleving. Het product is milieuvriendelijk heeft een zeer lange levensduur.



### Technische data

<b>Totale dikte:</b>	1.3 mm
<b>Dikte EPDM:</b>	0.8 mm
<b>Dikte butyl:</b>	0.5 mm
<b>Kleur:</b>	Zwart
<b>Gewicht:</b>	1.94 kg/m <sup>2</sup>
<b>Lengt:</b>	20 m
<b>Breedte:</b>	Op maat, van 100 tot 1700 mm
<b>Sd-waarde:</b>	2 600 m

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

### Verpakking

De materialen worden verpakt op palletten van 1200 x 800 mm.

### Verwerking

CladSeal SA kan aangebracht worden tussen +5°C en 40°C. Bij temperaturen onder de 10°C wordt aangeraden de EPDM en de lijmen op kamertemperatuur te bewaren tot gebruik. De ondergrond dient proper, stof- en vetvrij en egaal te zijn. Het aanbrengen van Primer 9800 is verplicht. Rol de EPDM uit met een naadoverlap van minimaal 80 mm. Verwijder de antikleefolie en druk stevig aan op de ondergrond met behulp van een siliconen aandrukrol. Het membraan dient mechanisch bevestigd te worden om afglijden te voorkomen. Naadverbindingen worden uitgevoerd met Paste Adhesive 3300 of met Contact Adhesive 5000. Contacteer onze technische afdeling voor meer informatie.

### Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

### Opslag

Rechtopstaand, koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: maximaal 18 maanden.

### Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 14909, EN 13984



### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).